



СМОЛА МЕЛАМИНФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ ПРОПИТОЧНАЯ

МАРКИ КФПС | МФПС
СТО 00203789-052-2011

- Применяется в качестве основного сырьевого компонента составов для пропитки декоративной бумажной пленки, используемой для ламинирования древесных плит в мебельной промышленности.

	КФПС	МФПС
Внешний вид	прозрачная или опалесцирующая жидкость	
Массовая доля сухого остатка, %	49–51	59–61
Массовая доля свободного формальдегида, %, макс	0,7	0,5
Условная вязкость при (20±0,5) °С, по вискозиметру ВЗ-246 или ВЗ-4 с соплом диаметром (4,000±0,015) мм, после изготовления, с	10–15	17–22
pH (водородный показатель)	7,8–9,0	9,0–10,0
Время желатинизации при 100 °С, с	25–45	35–55
Смешиваемость смолы с водой, г/г	1:30	1:1,2

●●● УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Отгружают наливом в автоцистернах.
- Транспортируют в автоцистернах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Смолу марки КФПС транспортируют и хранят при температуре от 15°C до 25°C, марки МФПС — от 25°C до 35°C.
- Смолу хранят в чистых закрытых емкостях, защищенных от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, периодически перемешивая.
Гарантийный срок хранения — 15 суток со дня изготовления.

●●● ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ПАО «АКРОН»
г. Великий Новгород,
Россия, 173012
телефон: +7 (8162) 99-62-54
факс: +7 (8162) 99-66-63
root@vnov.acron.ru
www.acron.ru



Система
менеджмента качества
ПАО «Акрон»
сертифицирована
на соответствие
требованиям
стандарта ISO 9001